



MORFUN

MORTERO SELLADOR DE JUNTAS IMPERMEABLE, FUNGICIDA Y BACTERICIDA

Formulado específicamente para el sellado de juntas en pavimentos y paramentos cerámicos, la particularidad más importante de este mortero es su capacidad para mantener el blanco inalterable con el paso del tiempo. Aditivado con potentes bactericidas y fungicidas que impiden la formación de gérmenes, bacterias y hongos. La adición de impermeabilizantes e hidrófugos de masa impiden que el mortero pueda absorber aguas sucias, causantes del degradado y envejecimiento de los morteros de rejuntado. La adición de potenciadores del color blanco hace de MORFUN el más blanco de todos los morteros de rejuntado existentes en el mercado actual.

APLICACIONES

Para el rejuntado de cerámicas con anchos no superiores a 10 milímetros, pavimentos y paramentos verticales en cocinas, baños, piscinas, etc.

Campos de aplicación: hostelería, industria alimentaria, colegios, comunidades, hospitales...

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Las juntas a rellenar deberán estar limpias.

En soportes viejos, eliminar previamente las impurezas y restos de partículas mal adheridas, además de estar exentas de grasas, aceites, etc.

En caso de su aplicación a temperaturas elevadas deberá humedecerse el interior de la junta mediante un ligero riego con agua.

No aplicar con temperaturas inferiores a los +5°C.

MODO DE EMPLEO

Amasar MORFUN con las cantidades de agua recomendadas: 6 litros por 25 kilos de polvo, para obtener la consistencia DE UN MORTERO PLÁSTICO Y NO UNA LECHADA.

Rellenar las juntas con una llana de goma presionando sobre éstas para obtener un relleno total.

No realizar repasos en el llagueado hasta transcurridos 45 minutos.

Realizar una primera limpieza transcurridas 2 horas desde la aplicación.

Para la limpieza definitiva esperar 24 h.

Según la temperatura ambiente puede adelantarse o retrasarse.



CONSUMO

PIEZAS (MM)	JUNTAS 5 MM	JUNTAS 10 MM
100x200x10	1 Kg/m ²	2 Kg/m ²
200x200x10	0,7 Kg/m ²	1,4 Kg/m ²
125x240x10	0,85 Kg/m ²	1,7 Kg/m ²
150x300x10	0,7 Kg/m ²	1,4 Kg/m ²
250x250x14	0,8 Kg/m ²	1,6 Kg/m ²
300x300x14	0,5 Kg/m ²	1,1 Kg/m ²

COLOR

Blanco

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

El MORFUN se presenta en envases herméticos, de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos.

HIGIENE Y SEGURIDAD

VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Polvo homogéneo de color blanco.
Densidad aparente a 20°C:	0,85 ± 0,05 g/cm ³
Rendimiento:	1 kilos de polvo: 0,8 litros de mortero
Absorción de agua:	1,2-1,4 Kg/m ²
Cumple la norma DIN 52671-E	
Agua de amasado, para consistencia plástica:	
240 cm ³ aproximadamente para 1kilo. 6 litros aproximadamente para un saco de 25 kilos	
Tiempo de maduración: 5 minutos.	
Inscrito en el registro general sanitario de alimentos para la fabricación y/o elaboración y/o transformación de pinturas barnices y revestimientos N° registro sanitario 39.03631/GE	