



## LAIM 2 INCOLORO

COSTE APROXIMADO M<sup>2</sup> Y CAPA  
MANO DE OBRA INCLUIDA 5,60€

IMPERMEABILIZANTE LAMINAR INCOLORO, A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO, FLEXIBLE, MONOCOMPONENTE Y TRANSITABLE

Sistema de impermeabilización continuo de alto rendimiento, diseñado para la impermeabilización de zonas transitadas por peatones. Por su fácil aplicación es ideal para la restauración de terrazas y balcones antiguos que presentan filtraciones, así como todo tipo de cubiertas.

Respeta el revestimiento anterior.

### APLICACIONES

Nuevo sistema de impermeabilización incoloro en exteriores o interiores, en obra nueva o rehabilitación, donde se exija una perfecta impermeabilización y extrema resistencia a la formación de grietas y al tráfico peatonal continuado. Protege el hormigón, la piedra, la cerámica o superestructuras de obras de fábrica, de la penetración del agua y la humedad sin alterar su color natural. Por su fácil aplicación y por la total garantía LAIM 2 INCOLORO resulta imprescindible en terrazas y zonas que por su configuración sean propensas a originar problemas de goteras y filtraciones, asimismo es ideal como capa de acabado para nuestro producto LAIM y aplicado sobre superficies impermeabilizadas con revestimientos compuestos de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, les confiere una extraordinaria resistencia al desgaste y al envejecimiento.

### PREPARACIÓN DE SOPORTES

En soportes viejos, eliminar previamente los restos de partículas mal adheridas, además de otras impurezas como pueden ser: polvo, humedad, aceites, grasas restos de otras pinturas o telas impermeabilizantes susceptibles de desprenderse. Los restos de materiales de obra se pueden eliminar con DESCAL , aclarando con abundante agua y dejar secar.

Aplicar con temperaturas comprendidas entre los 5°C y 35°C, en días que no haya previsión de lluvias inminentes y la humedad relativa sea 90% o superior. Los hormigones nuevos deben haber curado como mínimo 28 días y las capas de compresión 14 días.

Los gruesos excesivos de pintura pueden afectar al correcto reticulado del producto.



## MODO DE EMPLEO

Su fácil aplicación no necesita técnicas complejas, puede aplicarse a brocha, rodillo o airless, es aconsejable aplicar el producto en dos capas en intervalos no superiores a 24 horas. Para su dilución, si fuera preciso utilizar el DILUYENTE nº 1.

Aplicación en terrazas: imprescindible extender la aplicación a las paredes circundantes formando un zócalo de unos 15-20 cm.

## CONSUMO

Sobre compuesto de copolímeros: 9 m<sup>2</sup>/kg y capa.

Sobre hormigón: 5 m<sup>2</sup>/kg y capa.

Sobre rasillas, gres, (según estado): 5 - 7 m<sup>2</sup>/kg y capa.

Los consumos anteriormente mencionados dependen en gran medida de la rugosidad y la absorbencia del soporte.

## COLOR

Incoloro

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

El LAIM 2 INCOLORO se presenta en envases herméticos, de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Uso profesional.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad (Copa Ford N°4, 25°C):	25 ± 5''
Densidad a 20°C	1,00 g/ml Aproximadamente
Porcentaje de H <sub>2</sub> O	< 0,1
Extracto seco (Auto, 120°C):	51 ± 3%
Secado al tacto (50 μm, vidrio, 20°C):	20 ± 5 minutos
Secado total (50 μm, vidrio, 20°C):	3 horas ± 30 minutos